

GUIC AD-MOR R

SUPERPLASTIFICANTE DE EFECTO PROLONGADO

Edición: 0 Revisión: C
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

GUIC AD-MOR R es un superplastificante que permite obtener y mantener hormigones fluidos, incluso en tiempo caluroso, permitiendo además la ejecución de suelos radiantes. Es un líquido de color marrón de pH 4-6 y densidad 1,07-1,09 kg/L a base de policaboxilato modificado. Está exento de cloruros.

- Confección de hormigones que mantienen una gran fluidez durante más tiempo que el que se consigue con los superplastificantes tradicionales, mejorando las resistencias finales.
- Superplastificante para uso en tiempo caluroso.
- Retardador de fraguado de cemento.
- Reductor de agua de gran capacidad, logrando hormigones de altas resistencias mecánicas finales, así como una buena impermeabilidad.
- Permite confeccionar hormigones/morteros para uso en suelos radiantes alcanzando las prestaciones requeridas para dicho uso.
- Disminuye la segregación y exudación de agua.
- Facilita el transporte y la colocación.
- Reduce el tiempo de vibración.

GUIC AD-MOR R cumple con la norma UNE-EN 934-2. Tablas 11.1 y 11.2: Retardante / Reductor de agua / Superplastificante.

APLICACIONES:

Formulado específicamente para hormigones a los que se les exige una gran calidad, existen dificultades para su colocación o el tiempo es caluroso.

GUIC AD-MOR R se utiliza principalmente en:



GUICA, S.A.
P r o d u c t o s Q u í m i c o s

- Aquellos hormigones en los que hay que asegurar una trabajabilidad prolongada y buenas resistencias como en bombeos a grandes distancias.
- Hormigones con gran densidad de armaduras.
- Hormigones donde la puesta en obra sea lenta.
- Transporte de hormigones en tiempo caluroso.
- Para hormigón visto de alta calidad.
- Obra civil.
- En la ejecución de suelos radiantes.

MODO DE EMPLEO:

Dosificar entre el 1% y el 1,5% de **GUIC AD-MOR R** respecto al peso de cemento.

Se recomienda la adición del aditivo al agua de amasado o al hormigón previamente amasado. En este caso hay que seguir amasando para obtener un buen reparto del aditivo en la masa del hormigón al menos 1 minuto más por cada m³ de hormigón.

Si accidentalmente se produce una sobredosificación, aumentará el tiempo de fraguado del hormigón. Durante este tiempo, el hormigón debe ser conservado húmedo con el fin de prevenir una desecación prematura.

En caso de helarse, puede utilizarse si se deshuela lentamente y se agita cuidadosamente.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.

Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.